

TERMÉK ADATLAP

Kiadás dátuma: 2012. június 26.

Jelen verzió

Felülvizsgálva: 2016. április 18.

Verziószám: 2.2



TabULA FESTŐMÉSZ

Termékleírás	Mikronizált szemcsézettel rendelkező kalcium-hidroxid vizes szuszpenziója
Megjelenés	fehér, vagy fehéres színű
Fő összetevők	oltott mész, víz
Veszélyes anyagtartalom	30-35 %
Veszélyjelzés	C, maró
VOC tartalom	0 g / L
Műgyanta kötőanyag tartalom	0 g / L
Elvárás a felülettel szemben	
Alkalmazható	Bel-, és kültéri felületek festésére, 10 °C felett, 25 °C alatt
Elfogadható felület	Vakolat, beton, mészfesték
Kerülendő felület	oldószer, diszperzió tartalmú festett felület, gipszkarton
Felhasználási javaslat	
Hígíthatóság	max. 50 %
Kiadósság	első réteg: 3 – 4 m ² / kg; második, és további rétegek: 6 – 7 m ² / kg
Ajánlott rétegszám	2 – 4
Újrafesthetőség	2 óra után
Teljes száradási idő	legalább 12 óra
Eszköz a felhordásra	korongecset, festőhenger, festékszóró
Kiszerezés	6 kg műanyag vödör (72 db / EUR raklap) 15 kg műanyag vödör (33 db / EUR raklap) 1200 kg IBC tartály
Tárolása	Hűvös, napfénytől, és fagytól védett helyen (5 – 25 °C hőmérsékleten)
Minőségét megőrzi	A gyártástól számított 2 évig

A fenti előírt értékek érvényes szabvány, belső szabályozás, és korábbi mérési eredmények alapján került megállapításra.