

TERMÉK ADATLAP

Kiadás dátuma: 2009. január 12.

Felülvizsgálva: 2013. július 23.

Jelen verzió

kiállítás dátuma: 2015. március 31.

verziószám: 2.0



Oltatlan mész

Termékleírás	Magas kalcium, és alacsony karbonát tartalmú égetett mész
Szabványi jelölés	CL90-Q (R1, P1)
Kémiai képlet	CaO
Alkalmazási terület	<ul style="list-style-type: none">• acélipar (salakképzés)• vegyipar (reagens)• építőipar (szárító vakolat, mészhomok téglá)
Tipikus értékek alapja	MSZ EN 459-1:2011
Megjelenés	fehér színű por
Szemcseeloszlás¹	
< 2 mm	100 %
< 0,2 mm	≥ 95 %
< 0,09 mm	≥ 85 %
Reakcióképesség t₆₀²	< 10 perc
Kémiai összetevők	
CaO + MgO	≥ 90 %
MgO	≤ 5 %
CO ₂	≤ 4 %
SO ₃	≤ 2 %
Kiszerezés	ömlesztett állapotban 25 kg szelepes PE zsák, EUR raklapon (1000 kg / raklap)
Tárolása	Száraz, hűvös, napfénytől védett helyen
Minőségét megőrzi	A termék korlátlan ideig, a csomagolóanyag 2 évig

A termék természetes eredeténél fogva egyes jellemző értékeinek ingadozása megengedett.

A fenti értékek gyártói adatszolgáltatás, belső szabályozás, és mérési eredmények alapján került megállapításra.

¹ – Csak a szabvány szerinti P1 jelölésű őrölt oltatlan mészporra vonatkozó adat

² – Csak a szabvány szerinti R1 jelölésű őrölt oltatlan mészporra vonatkozó adat